

<b>Qualità materiale</b>	<b>34CrNiMo6</b>	<b>Acciaio da bonifica</b>	<i>Scheda Dati</i>
Norma di riferimento	<b>ISO 683-2: 2018</b>		<b>Lucefin Group</b>
Numero	<b>1.6582</b>		<i>rev. 2024</i>

### Composizione chimica

C%	Si% a)	Mn%	P% max	S% max	Cr%	Mo%	Ni%	Cu% max	
0,30-0,38	0,10-0,40	0,50-0,80	0,025	0,035	1,30-1,70	0,15-0,30	1,30-1,70	0,40	Scostamenti ammessi per analisi di <b>prodotto</b> .
± 0.03	± 0.03	± 0.04	+ 0.005	± 0.005	± 0.05	± 0.03	± 0.05	+0.05	

a) Può essere fornito con un contenuto di silicio inferiore. In questo caso, devono essere usati mezzi alternativi di disossidazione.

### Temperature in °C

Deformazione a caldo	Normalizzazione +N	Tempra +Q	Tempra +Q	Rinvenimento +T	Distensione +SR
1100-900	860-870 aria	860 olio o polimero	830 acqua	540-660 aria	50 sotto la temperatura di rinvenimento
Ricottura di lavorabilità +A	Ricottura isoterma +I	Ricottura completa	Tempra provetta Jominy	Preriscaldamento per saldatura	Distensione dopo saldatura
650-680 aria (HB max 248)	850-900 raffred. in forno fino a 500 poi aria	830-900 raffr. in forno fino a 300	845 acqua	300 <b>Ac1</b> 715	600 raffr. forno <b>Ac3</b> 770 <b>Ms</b> 320 <b>Mf</b> 100

### Proprietà meccaniche

**34CrNiMo6 Laminati a caldo** caratteristiche meccaniche allo stato **bonifica** ISO 683-2: 2018

diametro /spess. mm		Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20 °C					
		R	Rp 0.2	A%	Z%	Kv <sub>2</sub>	HBW
		N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup> min.	min.	min.	J min.	per informazione
oltre	fino a						
	16/8	1200-1400	1000	9	40	-	359-404
16/8	40/20	1100-1300	900	10	45	45	331-380
40/20	100/60	1000-1200	800	11	50	45	298-359
100/60	160/100	900-1100	700	12	55	45	271-331
160/100	250/160	800-950	600	13	55	45	240-286

**Tabella di rinvenimento** valori a temperatura ambiente su tondo Ø 60 mm dopo tempra a 850 °C in olio

<b>HB</b>		525	500	468	450	371	344	319	271	240
<b>HRC</b>		53	51.5	49	46.5	40	37	34	28	22
<b>R</b>	N/mm <sup>2</sup>	1950	1850	1700	1500	1260	1150	1050	900	800
<b>Rp 0.2</b>	N/mm <sup>2</sup>	1450	1480	1450	1350	1180	980	950	700	680
<b>A</b>	%	10	10	10	12	13	13.4	18	20	22
<b>Z</b>	%	48	50	52	58	62	62	68	68	70
<b>Kv</b>	J	18	18	18	18	45	70	90	110	120
<b>Rinvenimento °C</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>

Esperienza **LUCEFIN Fucinato tondo** 520 mm temprato a 870 °C acqua e rinvenuto a 630 °C aria

Profondità dalla superficie trattata	Prove in longitudinale							HB
	R	Rp 0.2	A	Z	Kv +20 °C	Kv -40 °C		
	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%	%	J	J		
25 mm	920	820	18,5	64,0	-	110-118-118	280	
1/3 raggio	900	755	15,6	60,0	-	48-44-45	270	
1/2 diametro	870	730	12,8	46,0	70-74-68	25-28-25	262	

**FATT** (aspetto della frattura alla temperatura di transizione)

°C	-70	-60	-40	-20	0	+20	+50	+80	+18
% fibrosità	3	6	11	15	24	53	100	100	<b>FATT 50</b>
Kv J media	22	24	27	42	51	70	142	150	<b>68</b>

**Composizione chimica %**

														ppm		
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Cu	Sn	As	Sb	Al	H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
0.35	0.24	0.61	0.007	0.002	1.65	0.28	1.68	0.06	0.13	0.006	0.007	0.004	0.014	1.30	32	70

**34CrNiMo6** 1.6582 EN ISO 683-7:24

Lucefin Group

Laminato ricotto e <b>Trafilato</b> +A+C						Laminato ricotto <b>Pelato</b> +A+SH			
sezione mm		Prova di trazione in longitudinale a 20 °C				Prova di trazione in longitudinale a 20 °C			
		<b>R</b>	<b>Rp 0.2</b>	<b>A%</b>	<b>HBW</b>	<b>R</b>	<b>Rp 0.2</b>	<b>A%</b>	<b>HBW</b>
oltre	fino a	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup> min	min	max.	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup> min	min	max
5	10	-	-	-	308	-	-	-	-
10	16	-	-	-	298	-	-	-	-
16	40	-	-	-	293	-	-	-	248
40	63	-	-	-	288	-	-	-	248
63	100	-	-	-	288	-	-	-	248

Laminato bonificato poi <b>Trafilato</b> +QT+C						Laminato bonificato e <b>Pelato</b> +QT+SH			
sezione mm		Prova di trazione in longitudinale a 20 °C <sup>c) e)</sup>				Prova di trazione in longitudinale a 20 °C <sup>a)</sup>			
		<b>R</b>	<b>Rp 0.2</b>	<b>A%</b>	<b>Kv<sub>2</sub> +20 °C</b>	<b>R</b>	<b>Rp 0.2</b>	<b>A%</b>	<b>Kv<sub>2</sub> +20 °C</b>
oltre	fino a	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup> min	min	J min	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup> min	min	J min
5 <sup>b)</sup>	10	1000-1200	770	8	-	-	-	-	-
10	16	1000-1200	750	8	-	-	-	-	-
16	40	1000-1200	720	9	-	1100-1300	900	10	40
40	63	1000-1200	650	10	-	1000-1200	800	11	45
63	100	1000-1200	650	10	-	1000-1200	800	11	45

<sup>c)</sup> per i piatti e profili speciali il carico di rottura R può differire di ± 10%<sup>b)</sup> per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine<sup>a)</sup> valori validi anche per +C+QT**34CrNiMo6** 1.6582 **Fucinato** bonificato UNI EN 10250-3: 2001

diametro /spess.		Prova di trazione e resilienza a 20 °C						
mm		<b>R</b>	<b>Rp 0.2</b>	<b>A%</b>	<b>A%</b>	<b>Kv</b>	<b>Kv</b>	<b>HB</b>
oltre	fino a	N/mm <sup>2</sup> min	N/mm <sup>2</sup> min	min (L)	min (T)	J min (L)	J min (T)	min
	250/160	800	600	13	9	45	22	240
250/160	500/330	750	540	14	10	45	22	225
500/330	990/660	700	490	15	11	40	20	213

L = longitudinale T = tangenziale

ISO 683-2: 2018 Valori di temprabilità **Jominy in HRC** grandezza grano 5 minimo

distanza dall'estremità temprata in mm																
	1.5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50	H
<b>min</b>	50	50	50	50	49	48	48	48	48	47	47	47	46	45	44	normale
<b>max</b>	58	58	58	58	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	

**Espansione Termica** 10<sup>-6</sup> . K<sup>-1</sup> ► 11.1 12.1 12.9 13.5 13.9 14.1**Modulo Elastico long.** GPa 220 205 195 185 175**Modulo Elastico tang.** GPa 88 78 75 70 67**Calore Specifico** J/(Kg.K) 460**Conducibilità Termica** W/(m.K) 38**Massa Volumica** Kg/dm<sup>3</sup> 7.85**Resistività Elettrica** Ohm.mm<sup>2</sup>/m 0.19**Conduttività Elettrica** Siemens.m/mm<sup>2</sup> 5.26

°C 20 100 200 300 400 500 600

Il simbolo ► indica fra 20 °C e 100 °C, 20 °C e 200 °C .....

**Temperatura minima di esercizio**

da -40 °C a max -70 °C

**Temperatura massima di esercizio**

da +600 °C a max +650 °C

**Resistenza alla corrosione**Acciaio con bassa resistenza alla corrosione.  
Viene consigliato un rivestimento protettivo**Lavorazione a freddo**Facilmente lavorabile allo stato ricotto.  
Possiede buona duttilità

EUROPA	ITALIA	SPAGNA	GERMANIA	FRANCIA	UK	SVEZIA	USA
EN	UNI	UNE	DIN	AFNOR	B.S.	SS	AISI/SAE
36CrNiMo6	35NiCrMo6		34CrNiMo6	35NCD6	817M40	38Ch2N2MA	4340